

# AS.20.00

## AKRİLİK PARLAK VERNİK

TANIM
Akrilik esaslı, çift bileşenli, kimyasal kurumalı son kat verniktir. Tatbik edildiği yüzeye parlak bir görünüm verir. Akrilik yapısı nedeniyle çok şeffaf, sert, elastik ve sararmaz bir film oluşturur. Çizilme ve darbelere karşı dayanıklıdır.
Dahili kullanım amaçlı mobilya ve dekorasyon işleri ile mobilya sanayinde, her türlü masif, kaplama, MDF gibi ahşap yüzeylerde kullanılır.

KOD	ÜRÜN	% AĞIRLIKÇA
AS.20.00	AKRİLİK PARLAK VERNİK	100
AH.16	AKRİLİK SERTLEŞTİRİCİ	10
TA.30	AKRİLİK TİNER	25 -30

UYGULAMA METODU
Uygulama yapılacak yüzey her türlü kir ve yağdan arındırılmalı, nemli ya da ıslak olmamalıdır. Vernik kullanılmadan önce iyice karıştırılarak homojen hale getirilmelidir.
Belirtilen oranlarda hazırlanan karışım, 5 - 10 dakika dinlendirildikten sonra pistole ile 2 - 3 çapraz kat olarak uygulanır. Katlar arasında 30 - 60 dakika beklenmelidir.
Poliüretan , Polyester esaslı dolgular üzerine sorunsuz olarak uygulanabildiği gibi en iyi şeffaflık ve sararmazlık için AD.10 – AD.20 Akrilik Dolgu Vernik üzerine uygulanması tavsiye edilir.
Sertleştirici ilave edilmiş ve kullanımdan artmış vernik, sertleştirici ilave edilmemiş verniğin içerisine dökülmemeli, + 5°C'nin altı ve + 45°C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
Polisaj işlemi 24 saatten önce yapılmamalıdır. 48 saatten sonra yapılacak polisaj işlemlerinin zorluk yaratacağı dikkate alınmalıdır.

ÖZELLİKLER	
GÖRÜNÜM	SIVI, ŞEFFAF
YOĞUNLUK	0,94 - 0,96 gr/cm <sup>3</sup> 20°C
%KATI (SERTLEŞTİRİCİ)	44 - 46
VİSKOZİTE	45 - 50 KU
%KATI (VERNİK)	30 - 32
PARLAKLIK	90 - 100
POT LIFE	min. 8 - 12 saat
DOKUNMA KURUMASI	min. 60 - 120 dakika
TAM KURUMA	24 - 48 saat

DEPOLAMA ÖMRÜ VE ŞARTLARI
Kapalı ambalajlarda, kuru, temiz, direkt güneş ışığına maruz kalmayacak serin ortamlarda muhafaza edilmelidir. Ambalajlar üst üste 3 kattan fazla konulmamalıdır.
Orijinal ambalajında stok süresi 1 yıldır.

STANDART GLOSS SEÇENEKLERİ (XX)

UYARILAR
Akrilik Vernik karışımı yukarıda belirtilen oranlarda inceltildiğinde uygulama viskozitesi 25°C DIN 4' de 13 - 14 saniyedir.
1 kg vernik ile 30 – 35 mikron kuru film kalınlığı bırakacak şekilde yaklaşık 8 - 10 m <sup>2</sup> alan kaplanabilir.
Ahşabın cinsi, yüzey pürüzlülüğü ve emiciliği gibi nedenlere bağlı olarak kaplama alanı değişebilir.
Uygulamada pistole, yüzey durumuna uygun zımpara, koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır.
Vernik cildinize temas ettiğinde hemen su ve sabun ile yıkayınız. Cildinize zarar verme olasılığı yüksektir.
Ateşten uzak tutulmalı, uygulama esnasında sigara içilmemelidir.

AMBALAJ BİLGİSİ	3 KG	
	15 KG	

