

CE.200.00.XXXX

SU BAZLI EMPRENYE

TANIM
Akrilik polimer reçine esaslı film oluşturmeyan, çeşitli dış ve iç uygulamalarda, ahşap kaplamalarda, ahşap boyalarda yüksek performanslı kaplama için tasarlanmış, ahşabı mikroorganizmalara karşı koruyan, U.V ışınlarına dayanıklı emprenye malzemesidir.
Ahşabı zedeleyen ve ahşabın rengini değiştiren haşerelere ve mavi mantarlara karşı mükemmel koruyuculuk sağlar. Ahşabın mukavemetini artırdığı gibi, üzerine gelecek olan renkli ahşap koruyucu, vernik veya boya için çok iyi aderans yüzeyi oluşturur. Hızlı kurur. Nem ayarlayıcı özelliğindedir. Uygulandığı malzemenin ömrünü uzatır.
Ahşap evler, pencere, balkon, dış kapı, ahşap çit ve elektrik direkleri, lambri, nemli bodrumların ahşapları ve benzeri yerlerde güvenle kullanılır.
Tam ahşap koruma etkisi elde etmek için iki kat uygulama önerilir.

KOD	ÜRÜN	% AĞIRLIKÇA
CE.200.00	SU BAZLI EMPRENYE	100
	SAF SU	5 - 10

UYGULAMA METODU
Kullanmadan önce kutuyu iyice karıştırınız. Yüzey temiz , kuru ve her türlü yağ , cila ve kimyasal maddeden arındırılmış olmalıdır. Eski ve hasarlı cilalarla kaplı bölgeler ahşabın kendi yönünde zımparalanarak, tamamen temizlenmelidir. Zemindeki toz yumuşak bir bezle alınmalıdır.
Fırça, rulo ve daldırma metodu ile uygulanabilir. +5 °C ile +30 °C arasında uygulayınız. Gerçek koruma için iki kat halinde uygulayınız. İkinci kat uygulama en erken 4 saat sonra, en geç 4 haftadan önce yapılmalıdır.
Kullandığınız aletleri, uygulamadan hemen sonra su ile temizleyiniz. Masif ahşaplarda, özellikle imalat aşamasında, daldırma yöntemi önerilir.

ÖZELLİKLER	SIVI, RENKLİ
GÖRÜNÜM	
YOĞUNLUK	0,98 - 1,03 gr/cm ³ 20°C
%KATI (BOYA) Renge göre değişkenlik gösterebilir.	9-11
TOZ KURUMASI	20 dakika
DOKUNMA KURUMASI	3 saat
TAM KURUMA	8 - 10 saat

DEPOLAMA ÖMRÜ VE ŞARTLARI
Kapalı ambalajlarda, kuru, temiz, direk güneş ışığına maruz kalmayacak serin ortamlarda muhafaza edilmelidir. Orijinal ambalajında stok süresi 1 yıldır.

STANDART RENK SEÇENEKLERİ (XXXX)	
ŞEFFAF	0001
SAFRAN SARI	2000
ORANJ	3010
KESTANE	6000
MEŞE	8000
CEVİZ	8020
BEYAZ	1100
KIRMIZI	3000
AKAJU	3020
TİK AĞACI	6010
KOYU MEŞE	8010
SİYAH	9000

UYARILAR
Su Bazlı Cam Boya karışımı yukarıda belirtilen oranlarda inceltildiğinde uygulama viskozitesi 25°C DIN 4' de 13 - 14 saniyedir.
Uygulamada pistole, yüzey durumuna uygun zımpara, koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır.

AMBALAJ BİLGİSİ	2,5 LT	
	15 LT	

