

CS.100.XX

SU BAZLI DIŐ MEKAN MAT VERNİK SERİŐİ

TANIM
Tek bileŐenli, hava kurumalı ve su bazlı esaslı, elastik, özel diŐ mekan ahŐap verniĐidir. Her turlu hava koŐullarına ve UV iŐınlarına dayanıklıdır. Tam koruma saĐlar. Yuzeye mükemmel nufuz eder. Düşük kokuludur ve zehirli madde iŐermez. AhŐap mobilyalar, diĐer malzeme ve doĐramalar üzerinde kullanılması iŐin formüle edilmiŐtir.

KOD	ÜRÜN	% AĐIRLIKÇA
CS.100.XX	SU BAZLI VERNİK	100
	SAF SU	5-10

UYGULAMA METODU
Uygulama yapılacak yuzey her turlu kir ve yaĐdan arındırılmalı, nemli ya da ıslak olmamalıdır. Vernik kullanılmadan önce iyice karŐtırılarak homojen hale getirilmelidir Belirtilen oranlarda hazırlanan karŐım, 5 - 10 dakika dinlendirildikten sonra pistole ile 2 - 3 ıpaz kat olarak uygulanır. Fırça ve rulo ile de uygulanabilir. Katlar arasında 8 - 10 saat beklenmelidir. Ortam sıcaklıĐı + 5°C'nin altı ve + 45°C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.

ÖZELLİKLER	
GÖRÜNÜM	SIVI, BEYAZ
YOĐUNLUK	1,00 - 1,02 gr/cm ³ 20°C
%KATI (VERNİK)	34 - 40
VİSKOZİTE	40 - 45 KU
DOKUNMA KURUMASI	max. 4 - 5 saat
TAM KURUMA	24 - 48 saat

DEPOLAMA ÖMRÜ VE ŐARTLARI
Kapalı ambalajlarda, kuru, temiz, direk güneŐ iŐıĐına maruz kalmayacak serin ortamlarda muhafaza edilmelidir. Ambalajlar üst üste 3 kattan fazla konulmamalıdır. Orijinal ambalajında stok süresi 1 yıldır.

STANDART GLOSS SEŐENEKLERİ (XX)
10: FULL MAT (10 - 15 GLOSS)
30: MAT (30 - 35 GLOSS)
50: İPEK MAT (50 - 55 GLOSS)

UYARILAR
Su Bazlı Vernik karŐımı yukarıda belirtilen oranlarda inceltildiĐinde uygulama viskozitesi 25°C DIN 4' de 13 - 14 saniyedir. 1 kg vernik ile 30 - 35 mikron kuru film kalınlıĐı bırakacak Őekilde yaklaŐık 8 - 10 m ² alan kaplanabilir. AhŐabın cinsi, yuzey pürüzlülüĐü ve emiciliĐi gibi nedenlere baĐlı olarak kaplama alanı deĐiŐebilir. Uygulamada pistole, yuzey durumuna uygun zımpara, koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır.

AMBALAJ BİLGİSİ	10 LT	

