

CS.300.XX

SU BAZLI İÇ MEKAN VERNİK SERİSİ

TANIM

Tek bileşenli, hava kurumalı ve su bazlı esaslı, elastik, özel iç mekan ahşap verniğidir. Her türlü hava koşullarına ve UV ışınlarına dayanıklıdır. Tam koruma sağlar. Yüzeğe mükemmel nüfuz eder. Düşük kokuludur ve zehirli madde içermez. Ahşap mobilyalar, diğer malzeme ve doğramalar üzerinde kullanılması için formüle edilmiştir.

KOD	ÜRÜN	% AĞIRLIKÇA
CS.300.XX	SU BAZLI VERNİK	100
	SAF SU	5-10

UYGULAMA METODU

Uygulama yapılacak yüzey her türlü kir ve yağdan arındırılmalı, nemli ya da ıslak olmamalıdır. Vernik kullanılmadan önce iyice karıştırılarak homojen hale getirilmelidir.

Belirtilen oranlarda hazırlanan karışım, 5 - 10 dakika dinlendirildikten sonra pistole ile 2 - 3 çapraz kat olarak uygulanır. Fırça ve rulo ile de uygulanabilir. Katlar arasında 8 - 10 saat beklenmelidir.

Ortam sıcaklığı + 5°C'nin altı ve + 45°C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.

ÖZELLİKLER

GÖRÜNÜM	SIVI, ŞEFFAF
YOĞUNLUK	1,00 - 1,02 gr/cm ³ 20°C
%KATI (VERNİK)	34 - 40
VİSKOZİTE	40 - 45 KU
DOKUNMA KURUMASI	max. 4 - 5 saat
TAM KURUMA	24 - 48 saat

DEPOLAMA ÖMRÜ VE ŞARTLARI

Kapalı ambalajlarda, kuru, temiz, direk güneş ışığına maruz kalmayacak serin ortamlarda muhafaza edilmelidir. Ambalajlar üst üste 3 kattan fazla konulmamalıdır.

Orijinal ambalajında stok süresi 1 yıldır.

STANDART GLOSS SEÇENEKLERİ (XX)

00: PARLAK (80 - 85 GLOSS)

30: MAT (30 - 35 GLOSS)

50: İPEK MAT (50 - 55 GLOSS)

UYARILAR

Su Bazlı Vernik karışımı yukarıda belirtilen oranlarda inceltildiğinde uygulama viskozitesi 25°C DIN 4' de 13 - 14 saniyedir.

1 kg vernik ile 30 - 35 mikron kuru film kalınlığı bırakacak şekilde yaklaşık 8 - 10 m² alan kaplanabilir.

Ahşabın cinsi, yüzey pürüzlülüğü ve emiciliği gibi nedenlere bağlı olarak kaplama alanı değişebilir.

Uygulamada pistole, yüzey durumuna uygun zımpara, koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır.

AMBALAJ BİLGİSİ	2,5 LT	
	10 LT	

