

IB.20.00.XXXX

ENDÜSTRİYEL PARLAK RENKLİ BOYA SERİSİ

| TANIM |
|--|
| Endüstriyel alkid reçine esaslı, parlak son kat sanayi boyasıdır. Dış etkenlere dayanıklıdır. Çabuk kuruyan, elastik, metal ve astarlanmış yüzeylere iyi yapışan, tek katta örtücülük sağlayan bir boyadır. |
| Madeni eşya sanayi, her türlü metal büro eşya malzemeleri, çeşitli oto yedek parçaları, iş ve inşaat makineleri, ziraat makineleri, el aletleri, varil, vana, elektrik pano ve aksesuarlarında ve çabuk kuruma gerektiren her alanda kullanılır. |

| KOD | ÜRÜN | % AĞIRLIKÇA |
|---------------|-------------------------|-------------|
| IB.20.00.XXXX | ENDÜSTRİYEL PARLAK BOYA | 100 |
| TI.20 | ENDÜSTRİYEL TİNER | 50 - 55 |

| UYGULAMA METODU |
|---|
| Boyanacak yüzeyler kir, pas ve tozdan arındırılmalı, Polchem Endüstriyel Astar ile astarlanmalıdır. Kabarmış, gevşek ve eski boyalar kazınmalı ve tüm yüzey zımparalanıp, çukurlar ve çatlaklar için macunlama yapılmalıdır. Uygulama yüzeyi temiz ve kuru olmalıdır. Kullanılmadan önce boya iyice karıştırılarak homojen hale getirilmelidir. |
| Polchem Endüstriyel Parlak Boya uygun şekilde inceltildikten sonra doğrudan veya astarlanmış yüzey üzerine pistole ile uygulanır. İkinci kat uygulamasının ilk kat uygulamasından 1 saat sonra veya sert kuruma tamamlandıktan sonra gerçekleştirilmesi tavsiye edilir. Aksi takdirde boya filminin kırışması söz konusu olabilir. |
| Ortam sıcaklığı + 5°C'nin altı ve + 45°C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır. |

| ÖZELLİKLER | |
|------------------|---|
| GÖRÜNÜM | SIVI, renkli |
| YOĞUNLUK* | 1,17 - 1,22 gr/cm ³ *Renge göre değişkenlik gösterebilir. |
| %KATI (BOYA)* | 50 - 60 *Renge göre değişkenlik gösterebilir. |
| VİSKOZİTE* | 80 - 90 KU *Renge göre değişkenlik gösterebilir. |
| PARLAKLIK | 80 - 90 |
| DOKUNMA KURUMASI | min. 25 - 30 dakika |
| TAM KURUMA | 24 saat |

| DEPOLAMA ÖMRÜ VE ŞARTLARI |
|--|
| Kapalı ambalajlarda, kuru, temiz, direk güneş ışığına maruz kalmayacak serin ortamlarda muhafaza edilmelidir. Ambalajlar üst üste 3 kattan fazla konulmamalıdır. |
| Orijinal ambalajında stok süresi 2 yıldır. |

| STANDART RENK SEÇENEKLERİ (XX) |
|--------------------------------|
| 3002 KOYU KIRMIZI |
| 5002 MAVİ |
| 7001 GRİ |
| 9005 SİYAH |

*Talebe göre istenen farklı renklerde de üretilmektedir.

| UYARILAR |
|--|
| Endüstriyel Boya karışımı yukarıda belirtilen oranlarda inceltildiğinde uygulama viskozitesi 25°C DIN 4' de 13 - 14 saniyedir. |
| 1 kg boya ile 30 - 35 mikron kuru film kalınlığı bırakacak şekilde yaklaşık 10-12 m ² alan kaplanabilir. |
| Uygulamada pistole, yüzey durumuna uygun zımpara, koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır. |
| Boya cildinize temas ettiğinde hemen su ve sabun ile yıkayınız. Cildinize zarar verme olasılığı yüksektir. |
| Ateşten uzak tutulmalı, uygulama esnasında sigara içilmemelidir. |

| AMBALAJ BİLGİSİ | 0,70 LT | |
|-----------------|---------|--|
| | 2,2 LT | |
| | 12 KG | |
| | | |
| | | |
| | | |

