

ND.25

SELÜLOZİK DOLGU VERNİK

TANIM
Nitroselüloz esaslı, tek bileşenli, hava kurumalı dolgu verniktir. Yüksek doldurma gücüne sahiptir. Her türlü ahşap yüzeye son kat vernik tatbiki için gereken düzgün zemini sağlamak amacıyla kullanılır.
Uygulama yapılacak ahşap veya panelin gözeneklerini doldurarak, son kat vernik için düzgün ve pürüzsüz bir yüzey hazırlar. Rahat zımparalanır.

KOD	ÜRÜN	% AĞIRLIKÇA
ND.25	SELÜLOZİK DOLGU	100
TN.10	SELÜLOZİK TİNER	70 - 90

UYGULAMA METODU
Uygulama yapılacak yüzey her türlü kir ve yağdan arındırılmalı, nemli ya da ıslak olmamalıdır. Dolgu kullanılmadan önce iyice karıştırılarak homojen hale getirilmelidir.
Belirtilen oranlarda hazırlanan karışım, 5 - 10 dakika dinlendirildikten sonra pistole ile 2 - 3 çapraz kat olarak uygulanır. Katlar arasında 20 - 30 dakika beklenmelidir.
Ortam sıcaklığı + 5°C'nin altı ve + 45°C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.

ÖZELLİKLER	
GÖRÜNÜM	SIVI, ŞEFFAF
YOĞUNLUK	0,92 - 0,94 gr/cm ³ 20°C
%KATI (DOLGU)	32 - 34
VİSKOZİTE	100 - 105 KU

DEPOLAMA ÖMRÜ VE ŞARTLARI
Kapalı ambalajlarda, kuru, temiz, direk güneş ışığına maruz kalmayacak serin ortamlarda muhafaza edilmelidir. Ambalajlar üst üste 3 kattan fazla konulmamalıdır.
Orijinal ambalajında stok süresi 1 yıldır.

UYGULAMA DETAYLARI	
DOKUNMA KURUMASI	min. 15 - 20 dakika
ZIMPARA KURUMASI	1,5 - 2 saat

UYARILAR
Selülozik Dolgu karışımı yukarıda belirtilen oranlarda inceltildiğinde uygulama viskozitesi 25°C DIN 4' de 13 - 14 saniyedir.
1 kg dolgu ile 30 - 35 mikron kuru film kalınlığı bırakacak şekilde yaklaşık 8 - 10 m ² alan kaplanabilir.
Ahşabın cinsi, yüzey pürüzlülüğü ve emiciliği gibi nedenlere bağlı olarak kaplama alanı değişebilir.
Uygulamada pistole, yüzey durumuna uygun zımpara, koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır.
Dolgu cildinize temas ettiğinde hemen su ve sabun ile yıkayınız. Cildinize zarar verme olasılığı yüksektir.
Ateşten uzak tutulmalı, uygulama esnasında sigara içilmemelidir.

AMBALAJ BİLGİSİ	3 KG	
	12 KG	
	24 KG	

