

NS.10.XX

SELÜLOZİK MAT VERNİK

TANIM

Selülozik esaslı, tek bileşenli, hava kurumalı verniktir. Çok çabuk kuruyan, ahşabın renk ve canlılığını ortaya çıkaran, güzel yayılan ve dolgun bir yüzey veren, darbe ve çizilmeye karşı dayanıklı, ev kimyasallarından etkilenmeyen dekoratif görünüşlü son kat verniğidir.

Dahili kullanım amaçlı mobilya ve dekorasyon işleri ile mobilya sanayinde, her türlü masif, kaplama, MDF gibi ahşap yüzeylerde kullanılır.

KOD	ÜRÜN	% AĞIRLIKÇA
NS.10.XX	SELÜLOZİK MAT VERNİK	100
TN.10	SELÜLOZİK TİNER	70 - 90

UYGULAMA METODU

Uygulama yapılacak yüzey her türlü kir ve yağdan arındırılmalı, nemli ya da ıslak olmamalıdır. Vernik kullanılmadan önce iyice karıştırılarak homojen hale getirilmelidir.

Belirtilen oranlarda hazırlanan karışım, 5 - 10 dakika dinlendirildikten sonra pistole ile 2 - 3 çapraz kat olarak uygulanır. Katlar arasında 20 - 30 dakika beklenmelidir.

Ortam sıcaklığı + 5°C'nin altı ve + 45°C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.

ÖZELLİKLER

GÖRÜNÜM	SIVI, ŞEFFAF
YOĞUNLUK	0,93 - 0,96 gr/cm ³ 20°C
%KATI (VERNİK)	27 - 31
VİSKOZİTE	75 - 80 KU
DOKUNMA KURUMASI	min. 20 - 30 dakika
TAM KURUMA	12 - 14 saat

DEPOLAMA ÖMRÜ VE ŞARTLARI

Kapalı ambalajlarda, kuru, temiz, direk güneş ışığına maruz kalmayacak serin ortamlarda muhafaza edilmelidir. Ambalajlar üst üste 3 kattan fazla konulmamalıdır.

Orijinal ambalajında stok süresi 1 yıldır.

STANDART GLOSS SEÇENEKLERİ (XX)

20 / 40 GLOSS

UYARILAR

Selülozik Vernik karışımı yukarıda belirtilen oranlarda inceltildiğinde uygulama viskozitesi 25°C DIN 4' de 13 - 14 saniyedir.

1 kg vernik ile 30 - 35 mikron kuru film kalınlığı bırakacak şekilde yaklaşık 7 - 9 m² alan kaplanabilir.

Ahşabın cinsi, yüzey pürüzlülüğü ve emiciliği gibi nedenlere bağlı olarak kaplama alanı değişebilir.

Uygulamada pistole, yüzey durumuna uygun zımpara, koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır.

Boya cildinize temas ettiğinde hemen su ve sabun ile yıkayınız. Cildinize zarar verme olasılığı yüksektir.

Ateşten uzak tutulmalı, uygulama esnasında sigara içilmemelidir.

AMBALAJ BİLGİSİ	0,85 KG	
	3 KG	
	12 KG	

