

PB.20.XX.1100

POLİÜRETAN MAT BEYAZ BOYA

POLCHEM
Ahşap Boyama Sistemleri

TANIM

Poliüretan esaslı, çift bileşenli, kimyasal kurumalı boyadır. Yüksek dolduruculuk gücüne sahiptir.

Dahili kullanım amaçlı mobilya ve dekorasyon işleri ile mobilya sanayinde, her türlü masif, kaplama, MDF gibi ahşap yüzeylerde kullanılır.

| KOD | ÜRÜN | % AĞIRLIĞI |
|---------------|--------------------------|------------|
| PB.20.XX.1100 | POLİÜRETAN BEYAZ BOYA | 100 |
| PH.60 | POLİÜRETAN SERTLEŞTİRİCİ | 25 |
| TP.10 | POLİÜRETAN TİNER | 20 - 25 |

UYGULAMA METODU

Uygulama yapılacak yüzey her türlü kir ve yağdan arındırılmalı, nemli ya da ıslak olmamalıdır. Boya kullanılmadan önce iyice karıştırılarak homojen hale getirilmelidir.

Belirtilen oranlarda hazırlanan karışım, 5 - 10 dakika dinlendirildikten sonra pistole ile 2 - 3 çapraz kat olarak uygulanır. Katlar arasında 30 - 60 dakika beklenmelidir.

Sertleştirici ilave edilmiş ve kullanımdan artmış boya, sertleştirici ilave edilmemiş boyanın içerisine dökülmemeli, + 5°C'nin altı ve + 45°C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.

ÖZELLİKLER

| | |
|-----------------------|--|
| GÖRÜNÜM | SIVI, BEYAZ |
| YOĞUNLUK | 1,32 - 1,34 gr/cm ³ 20°C |
| %KATI (BOYA) | 66 - 70 |
| VİSKOZİTE | 85 - 90 KU |
| %KATI (SERTLEŞTİRİCİ) | 29 - 31 |
| POT LIFE | min. 8 - 12 saat |
| DOKUNMA KURUMASI | min. 30 - 60 dakika |
| TAM KURUMA | 24 - 48 saat |

DEPOLAMA ÖMRÜ VE ŞARTLARI

Kapalı ambalajlarda, kuru, temiz, direk güneş ışığına maruz kalmayacak serin ortamlarda muhafaza edilmelidir. Ambalajlar üst üste 3 kattan fazla konulmamalıdır.

Orijinal ambalajında stok süresi 1 yıldır.

STANDART GLOSS SEÇENEKLERİ (XX)

25 / 50 GLOSS

UYARILAR

Poliüretan Boya karışımı yukarıda belirtilen oranlarda inceltildiğinde uygulama viskozitesi 25°C DIN 4' de 13 - 14 saniyedir.

1 kg boya ile 30 - 35 mikron kuru film kalınlığı bırakacak şekilde yaklaşık 10 - 12 m² alan kaplanabilir.

Ahşabın cinsi, yüzey pürüzlülüğü ve emiciliği gibi nedenlere bağlı olarak kaplama alanı değişebilir.

Uygulamada pistole, yüzey durumuna uygun zımpara, koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır.

Boya cildinize temas ettiğinde hemen su ve sabun ile yıkayınız. Cildinize zarar verme olasılığı yüksektir.

Ateşten uzak tutulmalı, uygulama esnasında sigara içilmemelidir.

| | | |
|--------------------|-------|--|
| AMBALAJ BİLGİSİ | 3 KG | |
| | 12 KG | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

