

PB.800.00.1100

POLİÜRETAN PARLAK BEYAZ BOYA

| TANIM |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poliüretan esaslı, çift bileşenli, kimyasal kurumalı boyadır. Yüksek doldurma gücüne sahiptir. |
| Dahili kullanım amaçlı mobilya ve dekorasyon işleri ile mobilya sanayinde, her türlü masif, kaplama, MDF gibi ahşap yüzeylerde kullanılır. |

| KOD | ÜRÜN | % AĞIRLIKÇA | % HACİMCE |
|----------------|--------------------------|-------------|-----------|
| PB.800.00.1100 | POLİÜRETAN PARLAK BOYA | 100 | 100 |
| PH.80 | POLİÜRETAN SERTLEŞTİRİCİ | 41,2 | 50 |
| TP.10 | POLİÜRETAN TİNER | 30 - 35 | 30 - 35 |

| UYGULAMA METODU |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uygulama yapılacak yüzey her türlü kir ve yağdan arındırılmalı, nemli ya da ıslak olmamalıdır. Boya kullanılmadan önce iyice karıştırılarak homojen hale getirilmelidir. |
| Belirtilen oranlarda hazırlanan karışım, 5 - 10 dakika dinlendirildikten sonra pistole ile 2 - 3 çapraz kat olarak uygulanır. Katlar arasında 30 - 60 dakika beklenmelidir. |
| Sertleştirici ilave edilmiş ve kullanımdan artmış boya, sertleştirici ilave edilmemiş boyanın içerisine dökülmemeli, + 5°C'nin altı ve + 45°C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır. |
| Polisaj işlemi 24 saatten önce yapılmamalıdır. 48 saatten sonra yapılacak polisaj işlemlerinin zorluk yaratacağı dikkate alınmalıdır. |

| ÖZELLİKLER | |
|-----------------------|----------------------------------------|
| GÖRÜNÜM | SIVI, BEYAZ |
| YOĞUNLUK | 1.24 - 1.26 gr/cm ³ 20°C |
| %KATI (BOYA) | 64 - 66 |
| VİSKOZİTE | 70 - 75 KU |
| %KATI (SERTLEŞTİRİCİ) | 35 - 37 |
| PARLAKLIK | 95 - 100 |

| DEPOLAMA ÖMRÜ VE ŞARTLARI |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapalı ambalajlarda, kuru, temiz, direk güneş ışığına maruz kalmayacak serin ortamlarda muhafaza edilmelidir. Ambalajlar üst üste 3 kattan fazla konulmamalıdır. |
| Orijinal ambalajında stok süresi 1 yıldır. |

| UYGULAMA DETAYLARI | |
|--------------------|---------------------|
| POT LIFE | min. 8 - 12 saat |
| DOKUNMA KURUMASI | min. 30 - 60 dakika |
| TAM KURUMA | 24 - 48 saat |

| UYARILAR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poliüretan Boya karışımı yukarıda belirtilen oranlarda inceltildiğinde uygulama viskozitesi 25°C DIN 4' de 13 - 14 saniyedir. |
| 1 kg boya ile 30 - 35 mikron kuru film kalınlığı bırakacak şekilde yaklaşık 10 - 12 m ² alan kaplanabilir. |
| Ahşabın cinsi, yüzey pürüzlülüğü ve emiciliği gibi nedenlere bağlı olarak kaplama alanı değişebilir. |
| Uygulamada pistole, yüzey durumuna uygun zımpara, koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır. |
| Boya cildinize temas ettiğinde hemen su ve sabun ile yıkayınız. Cildinize zarar verme olasılığı yüksektir. |
| Ateşten uzak tutulmalı, uygulama esnasında sigara içilmemelidir. |

| AMBALAJ BİLGİSİ | 3,25 KG | |
|-----------------|----------|--|
| | 12,75 KG | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

