

PD.30

POLİÜRETAN DOLGU VERNİĞİ

TANIM

Poliüretan esaslı, çift bileşenli, kimyasal kurumalı dolgu verniğidir. Yüksek dolduruculuk gücüne sahiptir. Her türlü ahşap yüzeye son kat vernik tatbiki için gereken düzgün zemini sağlamak amacıyla kullanılır.

Uygulama yapılacak ahşap veya panelin gözeneklerini doldurarak, son kat vernik için düzgün ve pürüzsüz bir yüzey hazırlar. Rahat zımparalanır.

KOD	ÜRÜN	% AĞIRLIKÇA
PD.30	POLİÜRETAN DOLGU VERNİK	100
PH.33	POLİÜRETAN SERTLEŞTİRİCİ	50
TN.10	SELÜLOZİK TİNER	20 - 25

UYGULAMA METODU

Uygulama yapılacak yüzey her türlü kir ve yağdan arındırılmalı, nemli ya da ıslak olmamalıdır. Dolgu verniği kullanılmadan önce iyice karıştırılarak homojen hale getirilmelidir.

Belirtilen oranlarda hazırlanan karışım, 5 - 10 dakika dinlendirildikten sonra pistole ile 2 - 3 çapraz kat olarak uygulanır. Katlar arasında 30 - 60 dakika beklenmelidir.

Sertleştirici ilave edilmiş ve kullanımdan artmış dolgu, sertleştirici ilave edilmemiş dolgunun içerisine dökülmemeli, + 5°C'nin altı ve + 45°C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.

ÖZELLİKLER

GÖRÜNÜM	SIVI, ŞEFFAF
YOĞUNLUK	1,09 - 1,11 gr/cm ³ 20°C
%KATI (DOLGU)	56 - 58
VİSKOZİTE	110 -115 KU
%KATI (SERTLEŞTİRİCİ)	21 - 23

DEPOLAMA ÖMRÜ VE ŞARTLARI

Kapalı ambalajlarda, kuru, temiz, direk güneş ışığına maruz kalmayacak serin ortamlarda muhafaza edilmelidir. Ambalajlar üst üste 3 kattan fazla konulmamalıdır.

Orijinal ambalajında stok süresi 1 yıldır.

UYGULAMA DETAYLARI

POT LIFE (25°C)	min. 6 - 8 saat
DOKUNMA KURUMASI	min. 30 - 60 dakika
ZIMPARA KURUMASI	10 - 12 saat

UYARILAR

Poliüretan Dolgu karışımı yukarıda belirtilen oranlarda inceltildiğinde uygulama viskozitesi 25°C DIN 4' de 13 - 14 saniyedir.

1 kg vernik ile 30 - 35 mikron kuru film kalınlığı bırakacak şekilde yaklaşık 10 - 12 m² alan kaplanabilir.

Ahşabın cinsi, yüzey pürüzlülüğü ve emiciliği gibi nedenlere bağlı olarak kaplama alanı değişebilir.

Uygulamada pistole, yüzey durumuna uygun zımpara, koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır.

Vernik cildinize temas ettiğinde hemen su ve sabun ile yıkayınız. Cildinize zarar verme olasılığı yüksektir.

Ateşten uzak tutulmalı, uygulama esnasında sigara içilmemelidir.

AMBALAJ BİLGİSİ	3 KG	
	12 KG	

