

SA.10.00.1100

POLYESTER BEYAZ ASTAR

TANIM
Doymamış polyester reçine esaslı, parafin içermeyen bir dolgu astardır. Çok yüksek doldurma gücüne sahip, her cins ahşap yüzeye yatay ve dikey olarak uygulanabilen bir üründür. Kolay zımparalanır ve üzerine tatbik edilecek son kat boya ve verniklerin çok düzgün bir yüzey vermesini sağlar. Uygulamada dik yüzeylerden akma yapmaz. Dahili kullanım amaçlı mobilya ve dekorasyon işleri ile mobilya sanayinde, her türlü masif, kaplama, MDF gibi ahşap yüzeylerde kullanılır. Her cins ahşap yüzeyi son kat vernik ve boya tatbikatlarına hazır hale getirmek için formüle edilmiştir. Üzerine Selülozik, Poliüretan, Akrilik ve Polyester esaslı sonkat vernik ve boyaların sorunsuz olarak uygulanmasına imkan verir.

KOD	ÜRÜN	% AĞIRLIKÇA
SA.10.00.1100	POLYESTER ASTAR	100
SC.10	POLYESTER HIZLANDIRICI	2,5
SH.10	POLYESTER SERTLEŞTİRİCİ	2,5
TN.10	SELÜLOZİK TİNER	20 - 25

UYGULAMA METODU
Uygulama yapılacak yüzey her türlü kir ve yağdan arındırılmalı, nemli ya da ıslak olmamalıdır. Astar kullanılmadan önce iyice karıştırılarak homojen hale getirilmelidir.
Belirtilen oranlarda hazırlanan karışım, 5 - 10 dakika dinlendirildikten sonra pistole ile 2 - 3 çapraz kat olarak uygulanır. Katlar arasında 10 - 20 dakika beklenmelidir.
Sertleştirici ilave edilmiş ve kullanımdan artmış astar, sertleştirici ilave edilmemiş astarın içerisine dökülmemeli, + 5°C'nin altı ve + 45°C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.

ÖZELLİKLER	
GÖRÜNÜM	SIVI, BEYAZ
YOĞUNLUK	1,54 - 1,56 gr/cm ³ 20°C
%KATI (ASTAR)	82 - 84
VİSKOZİTE	90 - 95 KU

DEPOLAMA ÖMRÜ VE ŞARTLARI
Kapalı ambalajlarda, kuru, temiz, direk güneş ışığına maruz kalmayacak serin ortamlarda muhafaza edilmelidir. Ambalajlar üst üste 3 kattan fazla konulmamalıdır.
Orijinal ambalajında stok süresi 1 yıldır.

UYGULAMA DETAYLARI	
POT LIFE (25°C)	min. 1 saat
DOKUNMA KURUMASI	min. 40 - 50 dakika
ZIMPARA KURUMASI	6 - 8 saat

UYARILAR
Polyester Astar karışımı yukarıda belirtilen oranlarda inceltildiğinde uygulama viskozitesi 25°C DIN 4' de 16 - 18 saniyedir.
1 kg astar ile 30 - 35 mikron kuru film kalınlığı bırakacak şekilde yaklaşık 10 - 12 m ² alan kaplanabilir.
Ahşabın cinsi, yüzey pürüzlülüğü ve emiciliği gibi nedenlere bağlı olarak kaplama alanı değişebilir.
Uygulamada pistole, yüzey durumuna uygun zımpara, koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır.
Astar cildinize temas ettiğinde hemen su ve sabun ile yıkayınız. Cildinize zarar verme olasılığı yüksektir.
Ateşten uzak tutulmalı, uygulama esnasında sigara içilmemelidir.

AMBALAJ BİLGİSİ	10 KG	

