

# WA.05.00.1100

## SENTETİK BEYAZ ASTAR

TANIM
Alkid reçine esaslı, hava kurumalı, antikorozif bir astardır. Metal yüzeylerin paslanmaya karşı korunmasını sağlar, nem, su, tuzlu suya karşı dayanıklıdır. Mükemmel yapışma ve örtücülük özelliğine sahiptir. Elastiktir ve açık havada uzun süre koruyucu özelliğini muhafaza eder.
İç ve dış mekânlardaki tüm metal yüzeylerde pas önleyici astar olarak kullanılır. Çeşitli metal konstrüksiyon, sanayi makine ve aksamaları, köprüler, merdiven ve korkulukların korozyonuna engel olmak için kullanılır..

KOD	ÜRÜN	% AĞIRLIKÇA
WA.05.00.1100	SENTETİK ASTAR	100
TW.20	SENTETİK TİNER	15 - 20

UYGULAMA METODU
Uygulama yapılacak yüzey her türlü kir ve yağdan arındırılmalı, nemli ya da ıslak olmamalıdır. Astar kullanılmadan önce iyice karıştırılarak homojen hale getirilmelidir.
Belirtilen oranlarda hazırlanan karışım, 5 - 10 dakika dinlendirildikten sonra fırça, rulo veya pistole ile uygulanır. İkinci kat uygulaması 18 - 24 saat sonra yapılmalıdır.
Ortam sıcaklığı + 5°C'nin altı ve + 45°C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.

ÖZELLİKLER	
GÖRÜNÜM	SIVI, BEYAZ
YOĞUNLUK	1,65 - 1,67 gr/cm <sup>3</sup> 20°C
%KATI (ASTAR)	78 - 80
VİSKOZİTE	90 - 95 KU

DEPOLAMA ÖMRÜ VE ŞARTLARI
Kapalı ambalajlarda, kuru, temiz, direk güneş ışığına maruz kalmayacak serin ortamlarda muhafaza edilmelidir. Ambalajlar üst üste 3 kattan fazla konulmamalıdır.
Orijinal ambalajında stok süresi 1 yıldır.

UYGULAMA DETAYLARI	
SERT KURUMASI	max. 10 saat
TAM KURUMA	24 saat

UYARILAR
Sentetik Astar karışımı yukarıda belirtilen oranlarda inceltildiğinde uygulama viskozitesi 25°C DIN 4' de 14 - 15 saniyedir.
1 kg astar ile 30 - 35 mikron kuru film kalınlığı bırakacak şekilde yaklaşık 10 - 12 m <sup>2</sup> alan kaplanabilir.
Ahşabın cinsi, yüzey pürüzlülüğü ve emiciliği gibi nedenlere bağlı olarak kaplama alanı değişebilir.
Uygulamada pistole, yüzey durumuna uygun zımpara, koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır.
Boya cildinize temas ettiğinde hemen su ve sabun ile yıkayınız. Cildinize zarar verme olasılığı yüksektir.
Ateşten uzak tutulmalı, uygulama esnasında sigara içilmemelidir.

AMBALAJ BİLGİSİ	0,75 KG	
	2,5 KG	
	16 KG	

