

WB.05.00.1100

SENTETİK PARLAK BEYAZ BOYA

TANIM
Alkid reçine esaslı, hava kurumalı boyadır. Kolayca uygulanır. Sararma direnci, yayılma ve yapışma gücü yüksektir.
İç ve dış mekan için ahşap, plastik ve metal yüzeylerde, araçlarda ve deniz taşıtlarının suyun üstünde kalan kısımlarında kullanılır.

KOD	ÜRÜN	% AĞIRLIKÇA
WB.05.00.1100	SENTETİK BOYA	100
TW.20	SENTETİK TİNER	10 - 20

UYGULAMA METODU
Uygulama yapılacak yüzey her türlü kir ve yağdan arındırılmalı, nemli ya da ıslak olmamalıdır. Boya kullanılmadan önce iyice karıştırılarak homojen hale getirilmelidir.
Belirtilen oranlarda hazırlanan karışım, 5 - 10 dakika dinlendirildikten sonra fırça, rule veya pistole ile uygulanır. İkinci kat uygulaması 18 - 24 saat sonra yapılmalıdır.
Ortam sıcaklığı + 5°C'nin altı ve + 45°C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.

ÖZELLİKLER	
GÖRÜNÜM	SIVI, BEYAZ
YOĞUNLUK	1,26 - 1,28 gr/cm ³ 20°C
%KATI (BOYA)	68 - 70
VİSKOZİTE	85 - 90 KU
PARLAKLIK	80 - 90

DEPOLAMA ÖMRÜ VE ŞARTLARI
Kapalı ambalajlarda, kuru, temiz, direk güneş ışığına maruz kalmayacak serin ortamlarda muhafaza edilmelidir. Ambalajlar üst üste 3 kattan fazla konulmamalıdır.
Orijinal ambalajında stok süresi 1 yıldır.

UYGULAMA DETAYLARI	
DOKUNMA KURUMASI	min. 3 - 4 saat
TAM KURUMA	18 - 24 saat

UYARILAR
Sentetik Boya karışımı yukarıda belirtilen oranlarda inceltildiğinde uygulama viskozitesi 25°C DIN 4' de 13 - 14 saniyedir.
1 kg boya ile 30 - 35 mikron kuru film kalınlığı bırakacak şekilde yaklaşık 8 - 12 m ² alan kaplanabilir.
Ahşabın cinsi, yüzey pürüzlülüğü ve emiciliği gibi nedenlere bağlı olarak kaplama alanı değişebilir.
Uygulamada pistole, yüzey durumuna uygun zımpara, koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır.
Boya cildinize temas ettiğinde hemen su ve sabun ile yıkayınız. Cildinize zarar verme olasılığı yüksektir.
Ateşten uzak tutulmalı, uygulama esnasında sigara içilmemelidir.

AMBALAJ BİLGİSİ	0,75 LT	
	2,5 LT	
	15 LT	

