

# WE.10.00.XXXX

## SENTETİK BAZLI AHŞAP KORUYUCU EMPRENYE

### TANIM

Modifiye alkid reçine esaslı film oluşturmeyan, çeşitli dış ve iç uygulamalarda, ahşap kaplamalarda, ahşap boyalarda yüksek performanslı kaplama için tasarlanmış, ahşabı mikroorganizmalara karşı koruyan, U.V ışınlarına dayanıklı emprenye malzemesidir.

Ahşabı zedeleyen ve ahşabın rengini değiştiren haşerelere ve mavi mantarlara karşı mükemmel koruyuculuk sağlar. Ahşabın mukavemetini artırdığı gibi, üzerine gelecek olan renkli ahşap koruyucu, vernik veya boya için çok iyi aderans yüzeyi oluşturur. Hızlı kurur. Nem ayarlayıcı özelliğindedir. Uygulandığı malzemenin ömrünü uzatır. Ahşap evler, pencere, balkon, dış kapı, ahşap çit ve elektrik direkleri, lambri, nemli bodrumların ahşapları ve benzeri yerlerde güvenle kullanılır. Tam ahşap koruma etkisi elde etmek için iki kat uygulama önerilir.

### UYGULAMA METODU

Kullanmadan önce kutuyu iyice karıştırınız. Yüzey temiz, kuru ve her türlü yağ, cila ve kimyasal maddeden arındırılmış olmalıdır. Eski ve hasarlı cilalarla kaplı bölgeler ahşabın kendi yönünde zımparalanarak, tamamen temizlenmelidir. Zemindeki toz yumuşak bir bezle alınmalıdır.

Fırça, rulo ve daldırma metodu ile uygulanabilir. +5 °C ile +30 °C arasında uygulayınız. Gerçek koruma için iki kat halinde uygulayınız. İkinci kat uygulama en erken 4 saat sonra, en geç 4 haftadan önce yapılmalıdır.

Kullandığınız aletleri, uygulamadan hemen sonra su ile temizleyiniz. Masif ahşaplarda, özellikle imalat aşamasında, daldırma yöntemi önerilir.

### DEPOLAMA ÖMRÜ VE ŞARTLARI

Kapalı ambalajlarda, kuru, temiz, direk güneş ışığına maruz kalmayacak serin ortamlarda muhafaza edilmelidir. Orijinal ambalajında stok süresi 1 yıldır.

### UYARILAR

Uygulamada yüzey durumuna uygun zımpara, koruyucu eldiven, maske kullanılmalıdır.

Boya cildinize temas ettiğinde hemen su ve sabun ile yıkayınız. Cildinize zarar verme olasılığı yüksektir.

Ateşten uzak tutulmalı, uygulama esnasında sigara içilmemelidir.

AMBALAJ BİLGİSİ	0,75 LT	
	2,5 LT	
	15 LT	

### ÖZELLİKLER

GÖRÜNÜM	SIVI, RENKLİ
YOĞUNLUK*	0,80 - 0,82 gr/cm <sup>3</sup> 20°C
%KATI (BOYA)*	11 - 15
TOZ KURUMASI	20 dakika
DOKUNMA KURUMASI	3 saat
TAM KURUMA	8 - 10 saat

\*Renge göre değişkenlik gösterebilir.

### STANDART RENK SEÇENEKLERİ (XXXX)

0001	ŞEFFAF
2000	SAFRAN SARI
3010	ORANJ
6000	KESTANE
8000	MEŞE
8020	CEVİZ
1100	BEYAZ
3000	KIRMIZI
3020	AKAJU
6010	TİK AĞACI
8010	KOYU MEŞE
9000	SİYAH

