

# WS.15.00

## PARKE CAM CİLA

TANIM
Üretan alkid esaslı, hava kurumalı, tek bileşikli bir parke verniğidir. Üretan alkid esaslı olması nedeniyle çizilme ve aşınmaya dayanıklı, sert, elastik ve parlak yüzey veren bir verniktir. Su, deterjan ve kimyasal etkilere karşı dirençli bir film oluşturur.
Konut, işyeri ve benzeri binalarda her cins parke ve rabita üzerinde son kat vernik olarak kullanılabilir.

KOD	ÜRÜN	% AĞIRLIKÇA
WS.10.00	CAM CİLA VERNİK	100
TW.20	SENTETİK TİNER	5 - 10

UYGULAMA METODU
Uygulama yapılacak yüzey her türlü kir ve yağdan arındırılmalı, nemli ya da ıslak olmamalıdır. Vernik kullanılmadan önce iyice karıştırılarak homojen hale getirilmelidir. Ahşap zararlılarına karşı korumak veya ahşabı renklendirmek amacıyla Polchem Parke Vernik öncesi Polchem Ahşap Koruyucu tatbik edilebilir.
Belirtilen oranlarda hazırlanan karışım, 5 - 10 dakika dinlendirildikten sonra fırça veya rulo ile 3 kat olarak uygulanır. İlk kat, verniğin ahşap gözeneklerine iyi bir şekilde nüfuz etmesi için, Polchem Sentetik Tiner ile % 20 - 25 oranında incelti olarak uygulanmalıdır. Diğer katların uygulamasına, Sentetik Tiner ile % 5-10 oranında incelti olarak katlar arasında 12 saat süre verilip, pürüz zımparası yapıldıktan sonra geçilmelidir.
Ortam sıcaklığı + 5°C'nin altı ve + 45°C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.

ÖZELLİKLER	
GÖRÜNÜM	SIVI, BEYAZ
YOĞUNLUK	0,90 - 0,92 gr/cm <sup>3</sup> 20°C
%KATI (VERNİK)	47 - 49
VİSKOZİTE	60 - 65 KU
PARLAKLIK	90 - 95

DEPOLAMA ÖMRÜ VE ŞARTLARI
Kapalı ambalajlarda, kuru, temiz, direk güneş ışığına maruz kalmayacak serin ortamlarda muhafaza edilmelidir. Ambalajlar üst üste 3 kattan fazla konulmamalıdır.
Orijinal ambalajında stok süresi 1 yıldır.

UYGULAMA DETAYLARI	
DOKUNMA KURUMASI	max 5 saat
SERT KURUMA	20 saat
TAM KURUMA	1 hafta

UYARILAR
Sentetik Yat Vernik karışımı yukarıda belirtilen oranlarda inceltildiğinde uygulama viskozitesi 25°C DIN 4' de 13 - 14 saniyedir.
1 kg vernik ile 35 - 40 mikron kuru film kalınlığı bırakacak şekilde yaklaşık 14 - 16 m <sup>2</sup> alan kaplanabilir.
Ahşabın cinsi, yüzey pürüzlülüğü ve emiciliği gibi nedenlere bağlı olarak kaplama alanı değişebilir.
Uygulamada yüzey durumuna uygun zımpara, koruyucu eldiven, maske kullanılmalıdır.
Boya cildinize temas ettiğinde hemen su ve sabun ile yıkayınız. Cildinize zarar verme olasılığı yüksektir.
Ateşten uzak tutulmalı, uygulama esnasında sigara içilmemelidir.

AMBALAJ BİLGİSİ	0,75 LT	
	2,5 LT	
	12 KG	

