

YA.100.00.1100

YANGIN GECİKTİRİCİ BEYAZ ASTAR

| TANIM |
|---|
| Poliüretan esaslı, çift bileşenli, kimyasal kurumalı yangın geciktirici astardır. Yüksek doldurma gücüne sahiptir. Her türlü ahşap yüzeye son kat boya tatbiki için gereken düzgün zemini sağlamak amacıyla kullanılır. |
| Uygulama yapılacak ahşap veya panelin gözeneklerini doldurarak, yangın geciktirici son kat boya için düzgün ve pürüzsüz bir yüzey hazırlar. Rahat zımparalanır. |

| KOD | ÜRÜN | % AĞIRLIKÇA |
|----------------|------------------------------------|-------------|
| YA.100.00.1100 | YANGIN GECİKTİRİCİ ASTAR | 100 |
| YH.100 | YANGIN GECİKTİRİCİ SERTLEŞTİRİCİSİ | 50 |
| TP.10 | POLİÜRETAN TİNER | 10 - 20 |

| UYGULAMA METODU |
|--|
| Uygulama yapılacak yüzey her türlü kir ve yağdan arındırılmalı, nemli ya da ıslak olmamalıdır. Astar kullanılmadan önce iyice karıştırılarak homojen hale getirilmelidir. |
| Belirtilen oranlarda hazırlanan karışım, 5 - 10 dakika dinlendirildikten sonra pistole ile 2 - 3 çapraz kat olarak uygulanır. Katlar arasında 15 - 20 dakika beklenmelidir. |
| Sertleştirici ilave edilmiş ve kullanımdan artmış astar, sertleştirici ilave edilmemiş astarın içerisine dökülmemeli, + 5°C'nin altı ve + 45°C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır. |

| ÖZELLİKLER | |
|-----------------------|--|
| GÖRÜNÜM | SIVI, BEYAZ |
| YOĞUNLUK | 1,32 - 1,34 gr/cm ³ 20°C |
| %KATI (ASTAR) | 73 - 75 |
| %KATI (SERTLEŞTİRİCİ) | 23 - 25 |
| VİSKOZİTE | 70 - 80 KU |

| DEPOLAMA ÖMRÜ VE ŞARTLARI |
|--|
| Kapalı ambalajlarda, kuru, temiz, direk güneş ışığına maruz kalmayacak serin ortamlarda muhafaza edilmelidir. Ambalajlar üst üste 3 kattan fazla konulmamalıdır. |
| Orijinal ambalajında stok süresi 1 yıldır. |

| UYGULAMA DETAYLARI | |
|--------------------|------------------------|
| POT LIFE (25°C) | min. 4 - 5 saat |
| DOKUNMA KURUMASI | min. 25 - 30 dakika |
| ZIMPARA KURUMASI | 6 - 8 saat |

| UYARILAR |
|--|
| Poliüretan Astar karışımı yukarıda belirtilen oranlarda inceltildiğinde uygulama viskozitesi 25°C DIN 4' de 15 - 16 saniyedir. |
| 1 kg astar ile 30 - 35 mikron kuru film kalınlığı bırakacak şekilde yaklaşık 8 - 10 m ² alan kaplanabilir. |
| Ahşabın cinsi, yüzey pürüzlülüğü ve emiciliği gibi nedenlere bağlı olarak kaplama alanı değişebilir. |
| Uygulamada pistole, yüzey durumuna uygun zımpara, koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır. |
| Astar cildinize temas ettiğinde hemen su ve sabun ile yıkayınız. Cildinize zarar verme olasılığı yüksektir. |
| Ateşten uzak tutulmalı, uygulama esnasında sigara içilmemelidir. |

| AMBALAJ BİLGİSİ | 3 KG | |
|-----------------|-------|--|
| | 12 KG | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

