

DS.10.XX

DEXCOPOL POLİÜRETAN VERNİK SERİSİ

TANIM

Dexcopol Ahşap Dış Cephe Verniği, poliüretan esaslı, iki bileşenli, transparan koruyucu bir verniktir. Ahşabın zorlu iklim şartları, su, nem ve biyolojik zararlılara karşı korunmasını sağlamak üzere formüle edilmiştir. Ahşabın doğal güzelliğini ve dayanıklılığını iç ve dış cephelerde her türlü iklim koşullarında muhafaza eden, UV koruma faktörü sayesinde güneşin zararlı etkilerine dayanıklı, küflenmeye karşı ahşap yüzeyleri etkin bir şekilde koruyan, yüzeye çok iyi yapışan, esnek, su geçirmeyen bir verniktir. Poliüretan yapısı sayesinde fiziksel yönden çizilmelere ve darbelere karşı dirençlidir. Tüm dahili ve harici ahşap yüzeyler, kapı, pencere, pergole, ahşap bahçe mobilyaları, deniz araçları ve muhtelif ahşap doğramalarda kullanılabilir.

KOD	ÜRÜN	% AĞIRLIKÇA
DS.10.XX	POLİÜRETAN BEYAZ BOYA	100
PH.23	POLİÜRETAN SERTLEŞTİRİCİ	25
TP.10	POLİÜRETAN TİNER	50 - 60

UYGULAMA METODU

Uygulama yapılacak yüzey her türlü kir ve yağdan arındırılmalı, nemli ya da ıslak olmamalıdır. Vernik kullanılmadan önce iyice karıştırılarak homojen hale getirilmelidir.

Belirtilen oranlarda hazırlanan karışım, 5 - 10 dakika dinlendirildikten sonra, ham ahşap üzerine, dolgu olarak 1 - 1,5 çapraz şekilde uygulanır. Uygulamadan 3 - 4 saat sonra zımpara ile pürüz kırma şeklinde zımpara yapılır. 1 gün sonra, aynı oranlarda hazırlana karışım pistole ile 2 çapraz kat olarak uygulanır. Katlar arasında 30 - 60 dakika beklenmelidir.

Sertleştirici ilave edilmiş ve kullanımdan artmış vernik, sertleştirici ilave edilmemiş verniğin içerisine dökülmemeli, + 5°C'nin altı ve + 45°C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.

ÖZELLİKLER

GÖRÜNÜM	SIVI, ŞEFFAF
YOĞUNLUK	0,99 - 1,01 gr/cm³ 20°C
%KATI (BOYA)	41 - 45
%KATI (SERTLEŞTİRİCİ)	25 - 27
VİSKOZİTE	75 - 80 KU
POT LIFE	max. 12 saat
DOKUNMA KURUMASI	min. 60 dakika
TAM KURUMA	12 - 24 saat

DEPOLAMA ÖMRÜ VE ŞARTLARI

Kapalı ambalajlarda, kuru, temiz, direk güneş ışığına maruz kalmayacak serin ortamlarda muhafaza edilmelidir. Ambalajlar üst üste 3 kattan fazla konulmamalıdır.

Orijinal ambalajında stok süresi 1 yıldır.

STANDART GLOSS SEÇENEKLERİ (XX)

80: PARLAK (75 - 80 GLOSS)

50: İPEK MAT (50 - 55 GLOSS)

10: FULL MAT (8 - 12 GLOSS)

NOTLAR & UYARILAR

Poliüretan Vernik karışımı yukarıda belirtilen oranlarda inceltildiğinde uygulama viskozitesi 25°C DIN 4' de 14 - 14,5 saniyedir.

1 kg vernik ile 30 - 35 mikron kuru film kalınlığı bırakacak şekilde yaklaşık 10 - 12 m² alan kaplanabilir.

Ahşabın cinsi, yüzey pürüzlülüğü ve emiciliği gibi nedenlere bağlı olarak kaplama alanı değişebilir.

Uygulamada pistole, yüzey durumuna uygun zımpara, koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır.

Boya cildinize temas ettiğinde hemen su ve sabun ile yıkayınız. Cildinize zarar verme olasılığı yüksektir.

Ateşten uzak tutulmalı, uygulama esnasında sigara içilmemelidir.

AMBALAJ BİLGİSİ	3 Kg	
	12 Kg	

