

RX.10.00.XXXX

ACRYLUX METALİK BOYA

POLCHEM
Ahşap Boyama Sistemleri

TANIM
Tek bileşenli, hızlı kuruyan, metalik görünümlü boyadır. Çizilme ve darbeye dayanıklıdır. Rengini ve parlaklığını uzun süre korur.
Dahili kullanım amaçlı mobilya ve dekorasyon işleri ile mobilya sanayinde, her türlü masif, kaplama, MDF gibi ahşap yüzeylerde kullanılır. Metal üzerine de uygulanabilir.

KOD	ÜRÜN	% AĞIRLIKÇA
RX.10.00.XXXX	ACRYLUX METALİK BOYA	100
TN.10	POLİÜRETAN TİNER	40 - 50

UYGULAMA METODU
Uygulama yapılacak yüzey her türlü kir ve yağdan arındırılmalı, nemli ya da ıslak olmamalıdır. Boya kullanılmadan önce iyice karıştırılarak homojen hale getirilmelidir.
Belirtilen oranlarda hazırlanan karışım, 5 - 10 dakika dinlendirildikten sonra pistole ile 2 - 4 çapraz kat olarak uygulanır. Katlar arasında 15 - 20 dakika beklenmelidir.
Ortam sıcaklığı + 5°C'nin altı ve + 45°C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
Polisaj işlemi 24 saatten önce yapılmamalıdır. 48 saatten sonra yapılacak polisaj işlemlerinin zorluk yaratacağı dikkate alınmalıdır.

ÖZELLİKLER	
GÖRÜNÜM	SIVI
YOĞUNLUK*	0,90 - 1,00 gr/cm ³ 20°C
%KATI (BOYA)*	10 - 20
VİSKOZİTE*	50 - 75 KU
POT LIFE	min. 8 - 12 saat
DOKUNMA KURUMASI	min. 35 - 45 dakika
TAM KURUMA	5 - 6 saat

*Renge bağlı olarak değişkenlik gösterir.

DEPOLAMA ÖMRÜ VE ŞARTLARI
Kapalı ambalajlarda, kuru, temiz, direk güneş ışığına maruz kalmayacak serin ortamlarda muhafaza edilmelidir. Ambalajlar üst üste 3 kattan fazla konulmamalıdır.
Orijinal ambalajında stok süresi 1 yıldır.

STANDART RENK SEÇENEKLERİ (XXXX)	
1100	İNCİ BEYAZI
2100	GOLD
2105	ALTIN VARAK
3100	BEJ
4100	BAKIR
6100	YEŞİL ALTIN
7100	GÜMÜŞ
9000	FÜME

*Talebe göre istenen farklı renklerde de üretilmektedir.

UYARILAR
Acrylux Boya karışımı yukarıda belirtilen oranlarda inceltildiğinde uygulama viskozitesi 25°C DIN 4' de 13 - 14 saniyedir.
1 kg boya ile 30 - 35 mikron kuru film kalınlığı bırakacak şekilde yaklaşık 10 - 12 m ² alan kaplanabilir.
Ahşabın cinsi, yüzey pürüzlülüğü ve emiciliği gibi nedenlere bağlı olarak kaplama alanı değişebilir.
Uygulamada pistole, yüzey durumuna uygun zımpara, koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır.
Boya cildinize temas ettiğinde hemen su ve sabun ile yıkayınız. Cildinize zarar verme olasılığı yüksektir.
Ateşten uzak tutulmalı, uygulama esnasında sigara içilmemelidir.

AMBALAJ BİLGİSİ	0,75 LT	
	2,5 LT	
	12 KG	

